

DISEÑADO PARA EL SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR SATE FACHADAS (ETE 21/O438)

ANTI MOHO Y ANTI ALGAS

REDUCE LOS CONTAMINANTES GASEOSOS ORGÁNICOS

MÁXIMA IMPERMEABILIDAD Y PERMEABLE AL VAPOR DE AGUA

ELEVADA RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO PROYECTABLE CON MÁQUINA

PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN

LISTO AL USO Y PIGMENTADO EN MASA



DESCRIPCIÓN

Es un mortero de revestimiento acrílico mineral, compuesto con aditivos fotocatalíticos de amplio espectro, diseñado y creado para la decoración e impermeabilización de fachadas, tanto en obra nueva, como en rehabilitación de antiguos edificios, proporcionando mediante la acción de los rayos de luz una descomposición de elementos contaminantes NOx y SOx, así como una disminución del formaldehído en el aire. Posee cualidades hidrofugantes, que describen el producto como idóneo para las condiciones ambientales más exigentes en las que se requiera un efecto autolimpiante y mayor resistencia al ensuciamiento. Tiene una protección adicional para puenteo de fisuras y a los pequeños movimientos e idóneo como capa de acabado del Sistema de Aislamiento Térmico Exterior SATE FACHADAS (ETE 21/O438).

USOS RECOMENDADOS

Apto para colocación sobre soportes de:
Mortero tradicional.
Mortero monocapa.
Hormigón liso.
Yeso.

Placas de yeso laminado.
Pinturas.
Revestimientos sintéticos.
Paneles aislantes de poliestireno expandido (EPS) o lana mineral recubiertos con un mortero de revestimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES PREVIAS:

Prohibido aplicar en condiciones meteorológicas como riesgo de heladas, bajo la acción directa del sol, fuerte viento o lluvia.

Imprescindible proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la penetración del agua de lluvia.

Se aconseja, para asegurar la uniformidad del color, solicitar la cantidad total de producto necesario, en un único suministro. De cualquier forma, no mezclar o alterar diferentes partidas de fabricación en un mismo paño.

Aconsejamos proteger el entorno de la superficie a aplicar, limpiando con agua cualquier posible salpicadura, siempre antes de su endurecimiento.

Revestimientos sintéticos. Paneles aislantes de poliestireno expandido (EPS) o lana mineral recubiertos con un mortero de revestimiento.

Aconsejamos utilizar cinta adhesiva específica, para delimitar los paños de trabajo o despieces intencionados con efectos decorativos en la fachada.

Tener en cuenta la dimensión de los equipos de trabajo a la extensión de la superficie a revestir, evitando el uso de juntas dentro de un mismo paño de trabajo.

Valorar antes de interrumpir la aplicación en su paño de trabajo una vez comenzado, a no ser que sea un sitio bien estudiado y en el que poder realizar una junta de despiece.

Cualquier duda, consultar siempre con nuestro Departamento Técnico.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Habitualmente, todos los soportes deben ser: resistentes, limpios, estables, rugosos, planos, con cierto grado de absorción, humedad y perfectamente fraguados.

Con respecto a soportes porosos o en épocas cálidas, es necesario humedecerlos previamente y esperar a la desaparición de la película de agua.

APLICACIÓN:

Es un producto que se presenta listo al uso.

Antes de su utilización, mezclar con taladro agitador a bajas revoluciones el contenido del envase, hasta obtener una total homogeneización. Aplicar el material sobre el soporte con llana o con pistola en función del acabado final deseado.

Aplicar una llana de acero inoxidable en el paño de trabajo de abajo hacia arriba, apretando el material, de esta forma regularizaremos el espesor de la capa. Deslizar la llana vertical y horizontalmente varias veces, hasta la obtención de una capa uniforme y sin excesos.

TERMINACIÓN FRATASADA:

Verter una capa de 1,4 mm con llana y dejar secar entre 15 y 30 minutos, antes de fratar con unfratás de plástico o de madera.

Dependiendo del tipo de efecto y textura deseada, realizar con el fratás seleccionado, movimientos circulares, verticales u horizontales.

TERMINACIÓN GOTA:

Para finalizar, proyectar el producto con una pistola específica para tal fin.

Una vez aplicado el producto a pistola, en caso de ser necesario, añadir hasta un máximo de 1 litro de agua para envase de 15 litros.

TERMINACIÓN GOTA CHAFADA:

Teniendo como base la terminación en gota y con la ayuda de una llana de plástico, paletín, etc. Chafar las crestas de la terminación.

SOPORTES DE HORMIGÓN Y MORTEROS DE CEMENTO

Firmes y limpios, con una resistencia óptima y tras las retracciones propias del mortero. Evitar siempre o eliminarse la lechada superficial o desencofrantes de hormigón.

IMPRIMACIÓN:

Concretamente para el sistema SATE FACHADAS: emplear previamente SATEPRIMER en un color similar para igualar la absorción del soporte y disimular posibles calvas del acabado. Sobre otras superficies, emplear la imprimación específica requerida según el soporte.



NOTAS DE INTERÉS

Adecuar la dimensión a la extensión de las superficies a revestir, evitando de esta forma juntas dentro de un mismo paño de trabajo.

Se recomienda efectuar despieces de unos 10-15 metros cuadrados con cinta adhesiva de pintor.

No aplicar sobre pinturas en mal estado o soportes inconsistentes ni lugares donde el agua pueda permanecer estancada.

No aplicar sobre superficies horizontales o con un grado de inclinación inferior a 45°.

La limpieza de los residuos en las herramientas y en las superficies recubiertas, se realiza con agua antes del endurecimiento del producto.

Los posibles restos endurecidos se deben limpiar con disolvente.

DATOS TÉCNICOS

CONSUMO APROX.	SATECLEAN F: 1-1,5 kg/m ² SATECLEAN M: 2,2-2.8 kg/m ² SATECLEAN G: 3 kg/m ²
GRANULOMETRÍA	SATECLEAN F: 0.5-0.8 mm SATECLEAN M: 1-1.2 mm SATECLEAN G: 1.4-1.6 mm
SUMINISTRO	Envases: Botes de plástico de 25 kg.
COLOR	Blanco
PRODUCTO	Composición: resinas sintéticas, cargas fotocatalíticas, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales.
ALMACENAJE	12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y al abrigo de la intemperie.
APLICACIÓN	Espesor de aplicación: 0.5-1.6 mm. Pasta lista al uso. Tiempo de secado al tacto: 2 - 3 horas. Tiempo de secado total: 24 horas aprox. Temperatura de aplicación: de +5 °C a +35 °C (medidos sobre el soporte).
PRESTACIONES FINALES	Densidad (23°C): 1,92 +/- 0,10 g/cm ³ Porcentaje en sólidos: 83 +/- 2% Módulo de elasticidad: < 3000 MPa. Permeabilidad al agua (UNE - EN 1062 - 3): W3 < 0,1 kg/m Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 7783 - 1): V2 (15 - 150 g/m día) Impermeabilidad: < 0,1 g/dm ² min0,5 Adherencia al hormigón: superior a 0,3 N/mm Conductividad térmica: 0,5 W/m K Contenido en COV: < 40 g/l. Resistencia al fuego: Euroclase F

LIMPIEZA

La limpieza de los residuos en las herramientas y en las superficies recubiertas, se realiza con agua antes del endurecimiento del producto.

Los posibles restos endurecidos se deben limpiar con disolvente.



OBSERVACIONES

Las características del producto se obtienen una vez seco y reticulado completamente, así como aplicado sobre los soportes especificados.

El consumo es teórico y depende del estado del soporte. El consumo real deberá ser determinado para cada obra en particular mediante ensayos representativos.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en su uso práctico en circunstancias concretas mediante juicios subjetivos.

Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de cada superficie, nos es imposible garantizar la total reproductividad en cada uso concreto.

Tanto el fabricante como el vendedor no asumen, salvo acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc, que puedan presentar en aplicaciones realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que estas quedan fuera del control de la compañía.

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. REVISIÓN: 22/11/2021



DATOS DE SEGURIDAD

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Consejos de prudencia.

P101 Si se necesita consejo médico tener a mano el envase o etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P260 No respirar los vapores/aerosoles del producto.

P285 En caso de ventilación insuficiente, llevar un equipo de protección respiratoria.

P302 + P305 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:

Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN:

Enjuagarse la boca. No provocar el vómito.

P312 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar.

P501 Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa vigente nacional.

COV: directiva 2004/42 (II).

Categorías límite de la UE para el producto: 140g/l (2010)
Contenido máximo COV de este producto: 120

PELIGRO



GHS07