

Si la aplicación de SATECOL es para el sistema ARMAPLUS (enrasado armado), procederemos a la aplicación de la masa con llana metálica, obteniendo una superficie suficientemente homogénea. Sobre la primera mano de SATECOL, todavía fresca, se colocarán las láminas de malla de fibra de vidrio SATE MALLA ARMADURA SATE FACHADAS, en orientación vertical y de arriba abajo, sumergiéndolas con la ayuda de la llana, con una superposición de láminas de al menos 10cm, evitando formación de pliegues y asegurándose de que la malla quede totalmente cubierta. Una vez seco, tras al menos 24h, proceder con otra mano fina de mortero a toda la superficie.



OBSERVACIONES

Se desaconseja su aplicación expuesta directamente al sol, sobre superficies heladas o muy calientes, con fuertes rachas de viento o en caso de niebla o lluvia.

Las indicaciones aquí reseñadas están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en su uso práctico en circunstancias concretas mediante juicios subjetivos.

Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de cada superficie, nos es imposible garantizar la total reproductividad en cada uso concreto.

Tanto el fabricante como el vendedor están exentos, salvo acuerdos específicos por escrito, de toda responsabilidad derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc., que puedan presentar en aplicaciones realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que estas quedan fuera del control de la compañía.

CONSERVACIÓN Y EMBALAJE

Sacos de papel plastificado de 25 Kg.

Palets plastificados de 48 sacos.

Peso del palet: 1200 Kg.

Gama de colores: Gris/Blanco

Conservación: 1 año en sitio seco y envase de origen

Limpieza de herramientas: Agua