

DISEÑADO PARA EL SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR SATE FACHADAS (ETE 21/0438)

NO SE AGRIETA

MÁXIMA IMPERMEABILIDAD Y ALTA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA

IMPERMEABILIZA LA SUPERFICIE

PERFECTA ADHERENCIA AL SOPORTE
APLICACIÓN MANUAL Y CON MÁQUINA
PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN
USO INTERIOR Y EXTERIOR



DESCRIPCIÓN

Revestimiento al silicato para el acabado decorativo de fachadas. Impermeable frente al agua de lluvia pero permeable al vapor de agua. Resistente al envejecimiento y apto, tanto para obra nueva, como para la rehabilitación de antiguos edificios. Evita la aparición del moho

USOS RECOMENDADOS

Mortero de revestimiento al silicato, coloreado en masa, diseñado para la decoración e impermeabilización de fachadas, tanto en obra nueva, como en rehabilitación de antiguos edificios.

Apto para la colocación sobre soportes de:

- Mortero tradicional.
- Mortero monocapa.
- Hormigón liso.
- Paneles aislantes de poliestireno expandido (EPS) o lana mineral recubiertos con un mortero de revestimiento.

PROPIEDADES

- . Gran resistencia, dureza y adherencia.
- . Impermeable y transpirable.
- . Resistente al moho. Evita la aparición de manchas de hongos y algas.
- . Resistente a las inclemencias del tiempo.
- . Aspecto pétreo rugoso.
- . Granulometría del grano de 1,0 a 1,2 mm
- . Protección frente a la humedad.
- . Mínima retracción en su secado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Vehículo: Silicato de potasio modificado con un copolímero acrílico.

Pigmentos: Pigmentos y extendedores seleccionados. Diversas granulometrías.

Aspecto: Mate.

Diluyente: Agua.

Sólidos en peso: 80 + 3 %

Peso Específico: 1,80 + 0,05 g/ml

COV (2010): Máximo 40 g/l

Color: Según tarifa vigente.

Secado tacto a 20°C: 2-3 horas.

Secado total: Mínimo 24 horas, entre 5 – 35 °C.

Rendimiento Teórico: 2 kg/m²

para capa aprox. de 1,4 mm secos

Envasado: 25 kg

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

1- Recomendaciones previas.

- No aplicar con riesgo de heladas, con insolación directa, fuerte viento o lluvia
- Proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la penetración del agua de lluvia.

- Para asegurar la uniformidad del color, se recomienda solicitar la cantidad total de producto necesario, en un único suministro. En cualquier caso, no mezclar o alterar diferentes partidas de fabricación en un mismo paño.

- Proteger el entorno de la superficie a aplicar, limpiando con agua cualquier posible salpicadura, siempre antes de su endurecimiento.

- Utilizar cinta adhesiva específica, para delimitar los paños de trabajo o despiece intencionados con efectos decorativos en la fachada.

- Adecuar la dimensión de los equipos de trabajo a la extensión de la superficie a revestir, evitando el uso de juntas dentro de un mismo paño de trabajo.

- No interrumpir la aplicación en su paño de trabajo una vez comenzado, a no ser que sea un sitio bien estudiado y en el que poder realizar una junta de despiece.

En caso de duda, consultar siempre con nuestro Departamento Técnico.

2- Preparación del soporte.

Como norma general, todos los soportes han de ser: resistentes, limpios, estables, rugosos, planos, con cierto

grado de absorción y humedad y perfectamente fraguados.

- Sobre soportes porosos o en épocas cálidas, es necesario humedecerlo previamente y esperar a la desaparición de la película de agua.

- Tipos y estados de los soportes:

o Soporte de mortero de cemento:

Firme y limpio con una resistencia óptima y haber cumplido todas las retracciones propias del mortero. En caso de proyección mecánica, remojar a los dos días varias veces para evitar desecaciones. Fratasar en todos los casos.

o Soporte de hormigón:

Firme y limpio con una resistencia óptima y haber cumplido todas las retracciones propias del hormigón. Evitar toda lechada superficial y/o desencofrantes, limpiando mecánicamente o lavando con chorro a presión agua-aditivo. Aclarar con agua limpia y dejar secar.

3- Aplicación final.

- Revestimiento al silicato es un producto que se presenta listo al uso.
- Previamente a su utilización, agitar mecánicamente el contenido del envase, hasta obtener una total homogeneización.
- Aplicar el material sobre el soporte con llana o con pistola en función del acabado final deseado.
- Utilizar una llana de acero inoxidable en el paño de trabajo de abajo hacia arriba, apretando el material, de esta forma regularizaremos el espesor de la capa. Pasar la llana vertical y horizontalmente varias veces, hasta la obtención de una capa uniforme y sin excesos.

1ª Terminación fratasada:

- Aplicar una capa de 1,4 mm con llana y dejar secar entre 15 y 30 minutos, antes de fratasar con un fratás de plástico o de madera.
- Según del tipo de efecto y textura deseada, realizar con el fratás seleccionado, movimiento circulares, verticales u horizontales.

2ª Terminación gota.

- Proyectar el producto con una pistola específica para tal fin.
- Cuando se aplique el producto a pistola, en caso de ser necesario, añadir hasta un máximo de 1 litro de agua para envase de 25 kg.

3ª Terminación gota chafada:

- Tomando como base la terminación en gota y con la ayuda de una llana de plástico, paletín, etc. Chafar las crestas de la terminación.

4ª Terminación rayado:

- Proyectar el producto a pistola o aplicarlo a llana. Después mediante fricción con llana de madera humedecida arrastrar consiguiendo los acabados deseados.

4- Evitar.

- Adecuar la dimensión a la extensión de las superficies a revestir, evitando de esta forma juntas dentro de un mismo paño de trabajo.
- Se recomienda efectuar despiecees de unos 10-15 metros cuadrados con cinta adhesiva de pintor.
- No aplicar sobre pinturas en mal estado o soportes inconsistentes.
- En lugares donde el agua pueda permanecer estancada.
- No aplicar sobre superficies horizontales o con un grado de inclinación inferior a 45º.
- La limpieza de los residuos en las herramientas y en las superficies recubiertas, se realiza con agua antes del endurecimiento del producto.
- Los posibles restos endurecidos se deben limpiar con disolvente.

OBSERVACIONES

Las características del producto se obtienen una vez seco y reticulado completamente, así como aplicado sobre los soportes especificados. El consumo es teórico y depende del estado del soporte. El consumo real deberá ser determinado para cada obra en particular mediante ensayos representativos. Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en su uso práctico en circunstancias concretas mediante juicios subjetivos.

Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de cada superficie, nos es imposible garantizar la total reproductividad en cada uso concreto.

Tanto el fabricante como el vendedor no asumen, salvo acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc., que puedan presentar en aplicaciones realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que estas quedan fuera del control de la compañía.

ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN EN EL ENVASE

Conservar el envase bien cerrado, bajo techo y a temperatura entre 5 y 30°C. La vida útil del producto en su envase original y sin abrir es de dos años.



SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

No se requieren medidas de seguridad especiales al ser un producto en base agua, salvo las habituales. No ingerir el producto. Mantener los botes abiertos fuera del alcance de los niños. Mantener una buena ventilación en caso de aplicación en interiores. Para más información ver ficha de seguridad del producto.

PELIGRO



GHS07

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. REVISIÓN: 01/12/2024