

DESCRIPCIÓN

- Indicada para el refuerzo de morteros en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE – ETICS).
- Apta para el refuerzo de enlucidos de fachada e interior.
- Su recubrimiento sintético de alta calidad ofrece resistencia frente a los álcalis presentes en adhesivos y morteros.
- Evita la aparición de grietas y prolonga la vida útil del sistema.
- Cuenta con clasificación de reacción al fuego A2-s1, d0, ideal para proyectos donde la seguridad frente al fuego es prioritaria.

FICHA TÉCNICA



Largo
50 metros

Ancho
110 cm

Peso
160 g/m²

Luz de malla	3,0 x 3,5 mm ±0,5
Espesor	0,5 mm ±0,2 mm
Resistencia a la tracción (estado inicial)	Urdimbre ≥ 1900 N/5 cm Trama ≥ 1900 N/5 cm
Resistencia a la tracción tras 28 días en medio alcalino	Urdimbre ≥ 1000 N/5 cm Trama ≥ 1000 N/5 cm
Elongación (estado inicial)	Urdimbre ≤ 5 % Trama ≤ 4,5 %
Elongación tras 28 días en medio alcalino	Urdimbre ≤ 3,5 % Trama ≤ 3,5 %
Contenido en materia orgánica (LOI)	10–18 %
Reacción al fuego	A2-s1, d0
Propiedades	Autoextinguible (clasificación A2-s1, d0). Alta resistencia a los álcalis. Alta estabilidad dimensional. Resistente y duradera. Ideal para sistemas con requisitos de seguridad frente al fuego.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.